

Nr sprawozdania: CT/grub/20/0028

Data: 13.09.2020

Zleceniodawca: INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak

Nazwa zadania: Przebudowa ul. 11 Listopada w m. Sompolno

Data pobrania próbki: 13.09.2020

Średnica odwiertu:

225

km próbki: wg. Załącznika 1 mapka.

Badany parametr	Wyniki pomiarów
	próbka nr.4
Grubość warstw bitumicznych, cm	10,0
grubości poszczególnych warstw ,cm	10,0 cm warstwy bitumicznej +25,0cm podbudowy z bruku/kamienia polnego

Uwagi

Z wyciętej próbki można stwierdzić, że konstrukcją nawierzchni jest warstwa bitumiczna o gr. 10,0 cm. Poniżej zaobserwować można ok 25,0 cm podbudowy z bruku kamiennego oraz kamienia polnego.



DOKUMENT WYGENEROWANY ELEKTRONICZNIE, NIE WYMAGA PODPISU I PIĘCZĄTKI

Wyniki z badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Informacje dotyczące próbki nie są przedmiotem kontroli. TB Consultingtechnic nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania oraz opis próbek niepobraných przez pracowników. Powielanie sprawozdania z badania inaczej niż w całości wymaga pisemnej zgody.

Badanie wykonał / data:
D. Bobrowski 13.09.2020

Badanie sprawdził / data:
Tomasz Bobrowski 13.09.2020